



FICHA TECNICA

YUMBO MATE

by **Herbol**

Grupo: Pinturas Plásticas

DESCRIPCIÓN Pintura plástica mate decorativa, basada en copolímeros acrílicos.

PROPIEDADES

- * Acabado mate.
- * Gran lavabilidad
- * Gran cubrición
- * Con conservante antimoho
- * Secado rápido.
- * Gran rendimiento
- * No salpica

USOS Para todo tipo de materiales de albañilería. Adecuada para interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico
Pigmentos	Dióxido de titanio y cargas minerales seleccionadas.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate. (Norma UNE-EN 13300)
Color	Blanco
Cubrición	Gran cubrición. (Clase 3 Norma UNE-EN 13300)
COV	Max. 29 g/L Límite U.E. para este producto (Cat. A/a):30 g/l (2010)
Contenido en sólidos	45% en volumen. 65% en peso.
Densidad	1,6 kg/lt. aprox.
Viscosidad	105 ± 3 K.U. a 20°C
Secado a 23°C. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	Pasadas 3 horas.
Rendimiento teórico	8 - 12 m ² /Litro por litro y capa.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Resistencia al frote húmedo: >5000 ciclos.
Según Norma DIN 53.778 ; Clase 3 (Norma UNE-EN 13300)

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación Entre 5y 35°C.
Máxima humedad relativa 85 %

Útiles de Aplicación	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	agua	agua
Dilución	0-5% en volumen	5-10% en volumen

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Preparación previa Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Albañilería: Imprimir con Procofix (diluido en agua según especificaciones de producto).

Madera / Yeso: Imprimir con AcriTec Multiprimer o Procofer Expert Imprimación Universal.

Yeso "muerto" o Pulverulento: Fijar con Procofix (diluido en agua según especificaciones de producto).

Acabado

Aplicar dos manos de Yumbo de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas

Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Yumbo

Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimir previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores.

En superficies interiores con temple o en mal estado aplicar, previamente, una capa de Procofix, eliminando previamente descondados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

Si existe formación de mohos o algas eliminar dicha contaminación con un limpiador adecuado e imprimir adecuadamente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

