



Ficha Técnica

SIDERAL RESISTO MIX



Grupo: Pinturas Plásticas

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica con tecnología antimanchas.

PROPIEDADES

- * Máxima lavabilidad y resistencia
- * Acabado perfecto
- * Excelente opacidad
- * Facilidad de aplicación
- * No salpica
- * Repele la suciedad

USOS

Adecuada para interiores. Formulada para resistir y repeler la suciedad y gran variedad de manchas líquidas como zumo, ketchup, café, yodo, etc impidiendo que estas penetren en profundidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico o copolímero acrílico-estirenado dependiendo de la base.
Pigmentos	Dióxido de Titanio dependiendo del color.
Disolvente	Agua.
Brillo	< 5 a 85° (Mate)
Contenido en sólidos	42 - 49% en volumen, según base / 57 - 63% en peso, según base.
COV	< 10 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Densidad	1,25 - 1,45 Kg/L, según base.
Viscosidad	115 - 140 U.K. a 20°C, según base.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	11 - 13m ² /L por litro y mano, según superficie.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Resistencia al frote húmedo	Clase 1 (Norma UNE EN 13300)
Opacidad	Clase 3 (Norma UNE EN 13300)

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES

DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación
Máxima humedad relativa

Entre 5 y 35°C.
85 %

No es recomendable aplicar a pleno sol ni a temperaturas superiores a 35°C o inferiores a 5°C. Las superficies deben estar completamente secas.



Útiles de Aplicación	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>	<u>Pistola aerográfica</u>
Disolvente	Agua	Agua	Agua
Dilución	0-3%	5-10%	10%
Limpieza de útiles	Agua.		

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Preparación previa

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies Nuevas

Albañilería Aplicar una primera mano diluida al 10-15% con agua. La segunda mano diluir hasta un 5% si es preciso.

Maderas Imprimir con Selladora AQ o Acritec Multiprimer.

Yeso "muerto" o Pulverulento Fijar con Procofix.

Acabado Aplicar una segunda mano de Sideral Resisto Mix de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar Sideral Resisto Mix.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de limpieza

Las manchas se pueden eliminar con una esponja suave y agua con jabón, en un intervalo de tiempo no superior a 15 minutos tras producirse la mancha.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

