



SELLADORA SINTÉTICA IMPRIMOL D12

Interior - Exterior.

Código artículo: 142



Descripción

Preparación con buena penetración y adherencia, de fácil lijado. Adecuada para superficies porosas no alcalinas (yeso, etc.), así como para la madera. Sella y uniformiza las superficies porosas, evitando rechupados en el acabado final.

Datos técnicos

Naturaleza: Alquídic

Acabado: Mate

Color: Blanco

Densidad: 1,55 - 1,65kg/l

Rendimiento: 8 - 11 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 2 - 4 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 12 - 24 horas

Limpieza de utensilios: Aguarrás Mineral ó Disolvente Sin Olor

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 °C - +30 °C

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 46 °C

Volumen Sólidos: 57 - 59 %

COV: 2.004/42IIA (i) (450/350) Máx. COVs 350 g/l

Presentación: 10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y consistentes.

Superficies no preparadas: Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Aplicar 1 mano de **Selladora D12**. Lijar y eliminar el polvo. Aplicar una segunda mano de **Selladora D12** para conseguir una superficie uniforme, lijando suavemente. Acabar con el esmalte de acabado. En exteriores proteger la madera aplicando previamente **Protector TITAN** o **Titanxyl Protección Total 3**, según necesidades.

Superficies porosas no alcalinas (yeso...): aplicar directamente **Selladora D12**, caso de que la superficies sea pulverulenta, aplicar antes una capa de **Fondo Fijador D13**. Si el acabado ha de ser de color, teñir con **Tinte Universal TITAN**, siendo suficiente en la mayoría de los casos, una sola capa de producto final. Entre las 12 - 24 horas, reparar con masillas sintéticas los defectos. Repasar luego con la misma **Selladora D12**. Dejar secar a fondo (24 - 48 horas) antes de aplicar la pintura de acabado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Fecha de actualización 02/2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

